



## PIEFFE NAPEK 50

CARATTERISTICHE DELL'ELASTOMERO <i>PROPERTIES OF THE ELASTOMER</i>	UNITA' DI MISURA <i>MEASUREMENT UNIT</i>	VALORE <i>VALUE</i>
DUREZZA <i>HARDNESS</i>	Sh A	510
CARICO A ROTTURA <i>TENSILE STRENGTH</i>	Kg/cm <sup>2</sup>	18
LACERAZIONE <i>TEAR STRENGTH</i>	Kg/mm	66,4
DEFORMAZIONE PERMAN. <i>COMPRESSIONE SET</i>	%	5
RESISTENZA AL FREDDO <i>COLD RESISTANCE</i>	°C	-45
RESISTENZA OZONO <i>OZONE RESISTANCE</i>	I.M.2 All. 20% 70 h @ 35°C	OK
INVECCHIAMENTO IN ARIA 72 h @ 100°C <i>AGING IN AIR 72 h @ 100 °C</i>		
VARIAZIONE DUREZZA <i>HARDNESS VARIATION</i>	Pt. Shore A	-4
VARIAZIONE CARICO ROTTURA <i>TENSILE STRENGTH VARIATION</i>	%	-18

All statements, technical information and recommendations contained in this database are presented in good faith, based upon tests believed to be reliable and practical field experience. The reader is cautioned, however, that PIEFFE srl cannot guarantee the accuracy or completeness of this information, and it is the customer's responsibility to determine the suitability of PIEFFE srl products in any given application.