



PIEFFE PURBAKE ATL

CARATTERISTICHE <i>Properties</i>	UNITA' DI MISURA <i>Measurement unit</i>	VALORE <i>Value</i>
CARICO DI ROTTURA <i>Tensile strength</i>	N/mm ²	55
RESISTENZA A COMPRESSIONE <i>Compressive strength</i>	N/mm ²	345
MODULO ELASTICO (PIEGATURA) <i>Elastic Modulus (bending)</i>	N/mm ² x10~4	0,19
MODULO ELASTICO (TRAZIONE) <i>Elastic Modulus (trazione)</i>	N/mm ² x10~4	0,32
RESISTENZA ALL'URTO CON INTAGLIO <i>Impact strength (Notche Izod)</i>	-	>10
RESISTENZA AL TAGLIO <i>Shear strength</i>	N/mm ²	83
DUREZZA ROCKWELL M <i>Hardness Rockwell M</i>	-	100
DENSITA' <i>Density</i>	g/cm ³	1,25
RIGONFIAMENTO IN ACQUA <i>Swell in water</i>	-	<-0,1

All statements, technical information and recommendations contained in this database are presented in good faith, based upon tests believed to be reliable and practical field experience. The reader is cautioned, however, that PIEFFE srl cannot guarantee the accuracy or completeness of this information, and it is the customer's responsibility to determine the suitability of PIEFFE srl products in any given application.