

**PIEFFE UNF60**

CARATTERISTICHE Properties	UNITA' DI MISURA Measurement nit	VALORE Value
DUREZZA <i>Hardness</i>	Sh A	60
MODULO AL 100 % DI ALL. <i>Modulus 100%</i>	Mpa	1,5
MODULO AL 300 % DI ALL. <i>Modulus 300%</i>	Mpa	1,6
CARICO A ROTTURA <i>Tensile strength</i>	Mpa	12,0
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>Elongation at break</i>	%	693
RIMBALZO ELASTICO <i>Resilience rebound</i>	%	44
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE <i>Tear strength</i>	K N/m	11,5
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (Provino C) <i>Tear strength (Die C)</i>	K N/m	26,2
DEFORMAZIONE PERMANENTE <i>Compression Set</i>	%	96

All statements, technical information and recommendations contained in this database are presented in good faith, based upon tests believed to be reliable and practical field experience. The reader is cautioned, however, that PIEFFE srl cannot guarantee the accuracy or completeness of this information, and it is the customer's responsibility to determine the suitability of PIEFFE srl products in any given application.