



PIEFFE VIPEK70

CARATTERISTICHE DELL'ELASTOMERO <i>PROPERTIES OF THE ELASTOMER</i>	NORMA <i>TEST METHOD</i>	UNITA' DI MISURA <i>MEASUREMENT UNIT</i>	VALORE <i>VALUE</i>
DUREZZA <i>Hardness</i>	D2240	Sh A	71
DENSITA' <i>Density</i>	-	gr/cm ³	2,02
CARICO A ROTTURA <i>Tensile strength</i>	D412	MPa	13
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>Elongation at break</i>	D412	%	220
LACERAZIONE <i>Tear</i>	D624/B	kN/m	29
DEFORMAZIONE PERMANENTE <i>Permanent deformation</i>	D395 Met B/1	%	25
PUNTO DI FRAGILITA' <i>Fragility point</i>	D2137-A	°C	-25
TEST DI RITRAZIONE <i>Retraction point</i>	D1329	°C	-17

All statements, technical information and recommendations contained in this database are presented in good faith, based upon tests believed to be reliable and practical field experience. The reader is cautioned, however, that PIEFFE srl cannot guarantee the accuracy or completeness of this information, and it is the customer's responsibility to determine the suitability of PIEFFE srl products in any given application.