



PIEFFE AX50

| CARATTERISTICHE DELL'ELASTOMERO <i>PROPERTY OF THE ELASTOMER</i> | NORMA ASTM/ISO/DIN | UNITA' DI MISURA <i>MEASUREMENT UNIT</i> | VALORE VALUE |
|---|-----------------------|---|-----------------|
| DUREZZA <i>HARDNESS</i> | ISO 868-85 | Sh A/D | 50 |
| CARICO A ROTTURA <i>TENSILE STRENGTH</i> | ISO 37-77 | Mpa | 6 |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>ELONGATION AT BREAK</i> | ISO 37-77 | % | >850 |
| RESISTENZA ALLA LACERAZIONE <i>TEAR STRENGTH</i> | ISO 34-94 | K N/m | 30 |
| RESILIENZA BASHORE <i>BASHORE RESILIENCE</i> | ASTM 2632-92 | % | 60 |
| TEMPERATURA DI UTILIZZO <i>SERVICE TEMPERATURE</i> | - | C° | -20/+70 |

All statements, technical information and recommendations contained in this database are presented in good faith, based upon tests believed to be reliable and practical field experience. The reader is cautioned, however, that PIEFFE srl cannot guarantee the accuracy or completeness of this information, and it is the customer's responsibility to determine the suitability of PIEFFE srl products in any given application.