



PIEFFE NIPEK DIEL45

CARATTERISTICHE DELL'ELASTOMERO <i>PROPERTY OF THE ELASTOMER</i>	UNITA' DI MISURA <i>MEASUREMENT UNIT</i>	VALORE <i>VALUE</i>
DUREZZA <i>HARDNESS</i>	Sh A	450
CARICO A ROTTURA <i>TENSILE STRENGTH</i>	Kg/cm ²	8,4
LACERAZIONE <i>TEAR STRENGTH</i>	Kg/mm	30
RESISTENZA AL FREDDO <i>COLD RESISTANCE</i>	°C	-35
DEFORMAZIONE PERMAN. <i>COMPRESSION SET</i>	%	58
RESISTENZA ALL'OZONO <i>OZONE RESISTANCE</i>	I.M.2 All. 20% 70 h @ 35°C	OK
DIELETTICITA' <i>DIELECTRICITY</i>	Volt/m	7000

All statements, technical information and recommendations contained in this database are presented in good faith, based upon tests believed to be reliable and practical field experience. The reader is cautioned, however, that PIEFFE srl cannot guarantee the accuracy or completeness of this information, and it is the customer's responsibility to determine the suitability of PIEFFE srl products in any given application.